Product Specification

Blockbodenbeutel – Metallisierte Martha



Version: 01/2026 - Referenzen: P-TS-0208 | P-TS-0221

PRODUKTINFORMATION

Material Struktur:	BOPP_matt/OPP_met/CPP
Layout:	Einreißkerbe, Runde Ecken, Flache Bodennaht
Verfügbare Add-ons:	PP-Taschen-Zipper; PP-Standard-Zipper; Entgasungsventil
Materialdicke:	118µm ± 12% *(inklusive Klebstoffe und Farbe)*
Verbundhaftung:	>1.2N/15mm ± *10%*
Siegelnahtstärke:	>20N/15 mm
Heißsiegelbereich*:	120 – 170 °C
Druckmethode:	Flexodruck; Digitaldruck ; Farbabweichungen begrenzt auf < 3 ΔE

*Der Heißsiegelbereich kann je nach spezifischem Druck und Geschwindigkeit Ihres Siegelgeräts variieren abweichen.

SCHUTZEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert	Prüfmethode
WVTR (23°C, 85% RH)	<1g/m²*24h	ASTM F 1249
OTR (23°C, 50% RH)	<1cm³/m²*24h	ASTM D 3985
UV *(UV-A,-B,-C; 200-380 nm)*	0.05%	UV-Spektroskopie

NACHHALTIGKEIT

Recycelbar | BPA-frei | Frei von Lösungsmitteln

RECYCLING-CODE

5 PP

Informationen über das Recycling finden Sie in unserem Leitfaden zur Abfallwirtschaft. ☞

ZERTIFIKAT

MADE FOR RECYCLING interzero®

VORSCHRIFTEN & QUALITÄT

Die Beutel werden gemäß den Standards ISO 9001 und BRCGS hergestellt. Das Material ist MOSH- & MOAH-frei.

Die Qualität der Beutel wird bei Packiro gründlich überprüft. Jeder Beutel durchläuft strenge Belastungstests, einschließlich Fall- und Dichtheitsprüfungen.

NICHT GEEIGNET FÜR

Ätherische Öle (bestimmte Öl-/Aromastoff-Gruppen) | Mikrowelle | Backofen | Sterilisation | Pasteurisation | Vakuumieren | Überfüllung | Überladung | scharfkantige oder stachelige Produkte

Bitte prüfen Sie selbst die Eignung für Ihr Produkt und die Haltbarkeit, unter Berücksichtigung der Befüllung des Beutels, Lagerung und Versand. Bei Produkten mit ätherischen Ölen empfehlen wir zusätzlich, die Eignung der Verpackung vorab gesondert zu prüfen.

LAGERBEDINGUNGEN

Folgende Lagerbedingungen sind zu beachten: 5-25°C; 30-80% relative Feuchtigkeit in einer staubfreien, trockenen und vor Sonnenstrahlung geschützten Umgebung, in Originalverpackung.
Voraussetzung vor der Verarbeitung: 24 h auf die angegebenen Lagerbedingungen vorkonditioniert werden.

Haftungsausschluss: *Die obigen Angaben sind nur als Richtwerte zu betrachten. Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Wir übernehmen keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für bestimmte Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für eine bestimmte Verwendung oder Zweck. Filmeigenschaften können sich mit der Zeit verschlechtern.*

www.packiro.com I info@packiro.com
+49 (0) 221 8282 7200
Apostelnstraße 1-3 I 50667 Köln

Packiro

VERFÜGBARE GRÖSSEN

Größe	S	SW	M	MW	L	LW
Abmessungen BxHxT in mm*	115x235x69 mm	135x200x75 mm	145x260x87 mm	200x235x87 mm	155x340x95 mm	210x320x110 mm
Volumen (Richtwert) **	950 ml	800 ml	1800 ml	1950 ml	3250 ml	4450 ml
Maximale Füllmenge***	500g	500g	650g	750g	1000g	1000g
Verpackungsgewicht in g	10.83g	10.25g	15.28g	17.04g	21.06g	25.45g
Öffnungsdurchmesser mit Standard Zipper	Ø 64 mm	Ø 77 mm	Ø 83 mm	Ø 118 mm	Ø 90 mm	Ø 125 mm
Öffnungsdurchmesser mit Pocket Zipper	Ø 86 mm	Nicht verfügbar	Ø 117 mm	Nicht verfügbar	Ø 128 mm	Nicht verfügbar

**Die Abmessungen des Beutels und seiner Komponenten können aufgrund von Produktionstoleranzen um bis zu +/- 2 mm variieren. Bitte beachten Sie, dass die Höhe des Beutels aufgrund des gefalteten Designs variieren kann.*
*** Das Volumen dient nur als Hinweis zur Darstellung des Innenraums des Beutels. Es wurde mit Wasser in einem geschlossenen Beutel getestet. Wir empfehlen, das Befüllen mit Ihrem Produkt zu testen und den Beutel nicht bis zum Maximum zu füllen, um ein Platzen zu vermeiden. Das Befüllen mit Wasser wird nicht empfohlen, da das Material keine Flüssigkeiten halten kann.*
**** Das maximale Gewicht gibt die Grenze an, die bei Falltests verwendet wurde, die mit Zucker durchgeführt wurden. Bitte testen Sie den Beutel mit Ihrem spezifischen Produkt, um sicherzustellen, dass er Ihren Anforderungen entspricht.*

Haftungsausschluss: *Die obigen Angaben sind nur als Richtwerte zu betrachten. Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Wir übernehmen keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für bestimmte Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für eine bestimmte Verwendung oder Zweck. Filmeigenschaften können sich mit der Zeit verschlechtern.*

www.packiro.com I info@packiro.com
+49 (0) 221 8282 7200
Apostelnstraße 1-3 I 50667 Köln