Packiro



Produkt-Spezifikation

Flachbeutel – Metallisierte Martha

Version: 01/2026 - Referenzen: P-TS-0217 | P-TS-0219 | P-TS-0228 | P-TS-0225

PRODUKTINFORMATION

Material Struktur:	BOPP_matt/OPP_met/CPP
Layout:	Einreißkerbe, Runde Ecken
Verfügbare Add-ons:	PP-Standard-Zipper; Euroloch
Materialdicke:	125µm ± 16% *(inklusive Klebstoffe und Farbe)*
Verbundhaftung:	>1.2N/15mm ± *10%*
Siegelnahtstärke:	>20N/15 mm
Heißsiegelbereich*:	120 – 170 °C
Druckmethode:	Flexodruck; Digitaldruck ; Farbabweichungen begrenzt auf < 3 ΔE

*Der Heißsiegelbereich kann je nach spezifischem Druck und Geschwindigkeit Ihres Siegelgeräts variieren abweichen.

SCHUTZEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert	Prüfmethode
WVTR (38°C, 90% RH)	<1g/m²*24h	ASTM F 1249
OTR (23°C, 0% RH)	<25cm³/m²*24h	ASTM D 3985
UV *(UV-A,-B,-C; 200-380 nm)*	0.05%	UV-Spektroskopie

NACHHALTIGKEIT

Recycelbar | BPA-frei | Frei von Lösungsmitteln

RECYCLING-CODE

5 PP

Informationen über das Recycling finden Sie in unserem Leitfaden zur Abfallwirtschaft.

ZERTIFIKAT

MADE FOR RECYCLING interzero

VORSCHRIFTEN & QUALITÄT

Die bedruckten Rollen werden gemäß den Standards ISO 9001 und BRCGS hergestellt. Das Material ist MOSH- & MOAH-frei.

Die Qualität der Beutel wird bei Packiro sorgfältig geprüft. Jeder Beutel durchläuft strenge Belastungstests, einschließlich Fall- und Dichtheitsprüfungen.

NICHT GEEIGNET FÜR

Ätherische Öle (bestimmte Öl-/Aromastoff-Gruppen) | Mikrowelle | Backofen | Sterilisation | Pasteurisation | Vakuumieren | Überfüllung | Überladung | scharfkantige oder stachelige Produkte

Bitte prüfen Sie selbst die Eignung für Ihr Produkt und die Haltbarkeit, unter Berücksichtigung der Befüllung des Beutels, Lagerung und Versand. Bei Produkten mit ätherischen Ölen empfehlen wir zusätzlich, die Eignung der Verpackung vorab gesondert zu prüfen.

LAGERBEDINGUNGEN

Folgende Lagerbedingungen sind zu beachten: 5-25°C; 30-80% relative Feuchtigkeit in einer staubfreien, trockenen und vor Sonnenstrahlung geschützten Umgebung, in Originalverpackung.
Voraussetzung vor der Verarbeitung: 24 h auf die angegebenen Lagerbedingungen vorkonditioniert werden.

Haftungsausschluss: *Die obigen Angaben sind nur als Richtwerte zu betrachten. Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Wir übernehmen keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für bestimmte Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für eine bestimmte Verwendung oder Zweck. Filmeigenschaften können sich mit der Zeit verschlechtern.*

www.packiro.com I info@packiro.com
+49 (0) 221 8282 7200
Apostelnstraße 1-3 I 50667 Köln

Packiro

VERFÜGBARE GRÖSSEN

Größe	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
Abmessungen BxHxT in mm*	85x100 mm	85x150 mm	100x160 mm	120x190 mm	160x230 mm	190x270 mm	300x350 mm
Volumen (Richtwert)**	15ml	60ml	75ml	180ml	600ml	950ml	3.500ml
Maximale Füllmenge***	15g	60g	75g	200g	350g	600g	900g
Verpackungsgewicht in g	2.13g	3.14	3.95g	4.81g	9.10g	12.67g	25.86g
Öffnungsdurchmesser	Ø 45 mm	Ø 45 mm	Ø 54 mm	Ø 67 mm	Ø 92 mm	Ø 111 mm	Ø 182 mm

** Die Abmessungen des Beutels und seiner Komponenten können aufgrund von Produktionstoleranzen um bis zu +/- 2 mm variieren.*
*** Das angegebene Volumen dient lediglich als Richtwert zur Veranschaulichung der inneren Beutelgröße. Es wurde ermittelt, indem der Beutel mit Wasser bis zum Zipper bzw. bis zur Aufreißkerbe im Fall von XXS befüllt wurde. Wir empfehlen, die tatsächliche Füllmenge mit Ihrem eigenen Produkt zu testen und den Beutel nicht bis zur maximalen Kapazität zu befüllen, um ein Platzen zu vermeiden. Das Befüllen mit Wasser wird nicht empfohlen, da das Material nicht für das Zurückhalten von Flüssigkeiten ausgelegt ist.*
**** Das maximale Gewicht gibt die Grenze an, die bei Falltests verwendet wurde, die mit Zucker durchgeführt wurden. Bitte testen Sie den Beutel mit Ihrem spezifischen Produkt, um sicherzustellen, dass er Ihren Anforderungen entspricht.*

Haftungsausschluss: *Die obigen Angaben sind nur als Richtwerte zu betrachten. Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Wir übernehmen keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für bestimmte Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für eine bestimmte Verwendung oder Zweck. Filmeigenschaften können sich mit der Zeit verschlechtern.*

www.packiro.com I info@packiro.com
+49 (0) 221 8282 7200
Apostelnstraße 1-3 I 50667 Köln