# Product Specification

# Blockbodenbeutel – Transparente Toni




Version: 01/2026 - Referenzen: P-TS-0115

## PRODUKTINFORMATION

| | |
|---|---|
| Material Struktur: | BOPP_matt/OPP_AlOx/CPP |
| Layout: | Einreißkerbe, Runde Ecken, Flache Bodennaht |
| Verfügbare Add-ons: | PP-Taschen-Zipper; PP-Standard-Zipper; Entgasungsventil |
| Materialdicke: | 116µm ± 10% *(inklusive Klebstoffe und Farbe)* |
| Verbundhaftung: | >1.2N/15mm ± *10%* |
| Siegelnahtstärke: | >20N/15 mm |
| Heißsiegelbereich*: | 120 – 170 °C |
| Druckmethode: | Flexodruck; Digitaldruck ; Farbabweichungen begrenzt auf < 3 ΔE |

*Der Heißsiegelbereich kann je nach spezifischem Druck und Geschwindigkeit Ihres Siegelgeräts variieren abweichen.

## SCHUTZEIGENSCHAFTEN

| Eigenschaft | Wert | Prüfmethode |
|---|---|---|
| WVTR (23°C, 85% RH) | <0.1g/m²*24h | ASTM F 1249 |
| OTR (23°C, 0% RH) | <0.1cm³/m²*24h | ASTM D 3985 |
| UV *(UV-A,-B,-C; 200-380 nm)* | 56% | UV-Spektroskopie |

## NACHHALTIGKEIT

Recycelbar | Frei von Aluminium | BPA-frei | Frei von Lösungsmitteln

## RECYCLING-CODE

5 PP

*Informationen über das Recycling finden Sie in unserem Leitfaden zur Abfallwirtschaft.* ☞

## ZERTIFIKAT

MADE FOR RECYCLING interzero®

## VORSCHRIFTEN & QUALITÄT

Die Beutel werden gemäß den Standards ISO 9001 und BRCGS hergestellt. Das Material ist MOSH- & MOAH-frei.

Die Qualität der Beutel wird bei Packiro gründlich überprüft. Jeder Beutel durchläuft strenge Belastungstests, einschließlich Fall- und Dichtheitsprüfungen.

## NICHT GEEIGNET FÜR

Ätherische Öle (bestimmte Öl-/Aromastoff-Gruppen) | Mikrowelle | Backofen | Sterilisation | Pasteurisation | Vakuumieren | Überfüllung | Überladung | scharfkantige oder stachelige Produkte

Bitte prüfen Sie selbst die Eignung für Ihr Produkt und die Haltbarkeit, unter Berücksichtigung der Befüllung des Beutels, Lagerung und Versand. Bei Produkten mit ätherischen Ölen empfehlen wir zusätzlich, die Eignung der Verpackung vorab gesondert zu prüfen.

## LAGERBEDINGUNGEN

Folgende Lagerbedingungen sind zu beachten: 5-25°C; 30-80% relative Feuchtigkeit in einer staubfreien, trockenen und vor Sonnenstrahlung geschützten Umgebung, in Originalverpackung.
Voraussetzung vor der Verarbeitung: 24 h auf die angegebenen Lagerbedingungen vorkonditioniert werden.

***Haftungsausschluss:*** *Die obigen Angaben sind nur als Richtwerte zu betrachten. Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Wir übernehmen keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für bestimmte Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für eine bestimmte Verwendung oder Zweck. Filmeigenschaften können sich mit der Zeit verschlechtern.*

www.packiro.com I info@packiro.com
+49 (0) 221 8282 7200
Apostelnstraße 1-3 I 50667 Köln

Packiro

## VERFÜGBARE GRÖSSEN

| Größe | S | SW | M | MW | L | LW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Abmessungen BxHxT in mm*** | 115x235x69 mm | / | 145x260x87 mm | / | 155x340x95 mm | / |
| **Volumen (Richtwert) **** | 950 ml | / | 1800 ml | / | 3250 ml | / |
| **Maximale Füllmenge***** | 500g | / | 650g | / | 1000g | / |
| **Verpackungsgewicht in g** | 10.79g | / | 15.22g | / | 20.98g | / |
| **Öffnungsdurchmesser mit Standard Zipper** | Ø 64 mm | / | Ø 83 mm | / | Ø 90 mm | / |
| **Öffnungsdurchmesser mit Pocket Zipper** | Ø 86 mm | Nicht verfügbar | Ø 117 mm | Nicht verfügbar | Ø 128 mm | Nicht verfügbar |

**Die Abmessungen des Beutels und seiner Komponenten können aufgrund von Produktionstoleranzen um bis zu +/- 2 mm variieren. Bitte beachten Sie, dass die Höhe des Beutels aufgrund des gefalteten Designs variieren kann.*
*** Das Volumen dient nur als Hinweis zur Darstellung des Innenraums des Beutels. Es wurde mit Wasser in einem geschlossenen Beutel getestet. Wir empfehlen, das Befüllen mit Ihrem Produkt zu testen und den Beutel nicht bis zum Maximum zu füllen, um ein Platzen zu vermeiden. Das Befüllen mit Wasser wird nicht empfohlen, da das Material keine Flüssigkeiten halten kann.*
**** Das maximale Gewicht gibt die Grenze an, die bei Falltests verwendet wurde, die mit Zucker durchgeführt wurden. Bitte testen Sie den Beutel mit Ihrem spezifischen Produkt, um sicherzustellen, dass er Ihren Anforderungen entspricht.*

***Haftungsausschluss:*** *Die obigen Angaben sind nur als Richtwerte zu betrachten. Die Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Wir übernehmen keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für bestimmte Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für eine bestimmte Verwendung oder Zweck. Filmeigenschaften können sich mit der Zeit verschlechtern.*

www.packiro.com I info@packiro.com
+49 (0) 221 8282 7200
Apostelnstraße 1-3 I 50667 Köln