Packiro



Spécification du produit

Sachet à fond plat – Martha Metallisé

Version : 01/2026 - Références : P-TS-0208 | P-TS-0221

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Structure du matériau :	BOPP_matt/OPP_met/CPP
Forme de conception :	Ouverture facile, Coins arrondis, Jointure de fond plat
Options disponibles :	Pocket zipper en PP; Fermeture zip standard en PP; Valve de dégazage
Épaisseur du matériau :	118µm ± 12% (adhésif & impression inclus)
Force d'adhérence :	>1.2N/15mm ± 10%
Force d'étanchéité :	>20N/15 mm
Température de scellage* :	120 – 170 °C
Méthode d'impression :	Impression flexographie; Impression Digitale ; variations de couleur limitées à < 3 ΔE

*La température de scellage peut varier selon la pression et la vitesse spécifiques de votre machine

PROPRIETES PROTECTRICES

Propriétés	Valeurs	Méthodes de test
WVTR (23°C, 85% RH)	<1g/m²*24h	ASTM F 1249
OTR (23°C, 50% RH)	<1cm³/m²*24h	ASTM D 3985
UV *(UV-A, -B, -C ; 200-380 nm)*	0.05%	Spectroscopie UV

DURABILITE

Recyclable | Sans BPA | Sans solvant

CODE DE RECYCLAGE

5 PP

Vous trouverez des informations sur le recyclage dans notre guide sur la gestion des déchets. ☞

CERTIFICATS

MADE FOR RECYCLING interzero®

RÉGLEMENTATION ET QUALITÉ

Les sachets sont fabriqués selon les normes ISO 9001 et BRCGS. Le matériau est exempt de MOSH et MOAH.

La qualité des sachets est rigoureusement contrôlée chez Packiro. Chaque sachet subit des tests de résistance stricts, y compris des tests de chute et d'étanchéité.

NOT SUITABLE FOR

Huiles essentielles (certains groupes d'huiles ou d'arômes) | micro-ondes | four | stérilisation | pasteurisation | mise sous vide | Surremplissage | surcharge | produits à bords tranchants ou pointus

Veuillez vérifier vous-même l'adéquation à votre produit et à sa durée de conservation, en tenant compte du remplissage du sachet, du stockage et de l'expédition.

STORAGE CONDITIONS

Les conditions de stockage suivantes doivent être respectées : 5-25°C ; 30-80% d'humidité relative dans un environnement sec, sans poussière, à l'abri de la lumière directe du soleil, dans son emballage d'origine.
Condition préalable avant traitement : pendant 24 heures aux conditions de stockage spécifiées.

Clause de non-responsabilité : *Les données ci-dessus doivent être considérées comme des valeurs indicatives uniquement. Les informations fournies correspondent à nos connaissances et à notre expérience au moment de l'impression. Nous n'offrons aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux propriétés spécifiques des produits ou à leur adéquation à un usage ou à une fin spécifique. Les propriétés des films peuvent se détériorer avec le temps.*

www.packiro.com I info@packiro.com
+49 (0) 221 8282 7200
Apostelnstraße 1-3 I 50667 Köln

TAILLES DISPONIBLES

Taille	S	SW	M	MW	L	LW
Dimensions lxLxP in mm*	115x235x69 mm	135x200x75 mm	145x260x87 mm	200x235x87 mm	155x340x95 mm	210x320x110 mm
Volume (Indications)**	950 ml	800 ml	1800 ml	1950 ml	3250 ml	4450 ml
Remplissage maximum***	500g	500g	650g	750g	1000g	1000g
Poids de l'emballage in g	10.83g	10.25g	15.28g	17.04g	21.06g	25.45g
Diamètre d'ouverture avec zip standard	Ø 64 mm	Ø 77 mm	Ø 83 mm	Ø 118 mm	Ø 90 mm	Ø 125 mm
Diamètre d'ouverture avec pocket zipper	Ø 86 mm	Non disponible	Ø 117 mm	Non disponible	Ø 128 mm	Non disponible

**Les dimensions du sachet et de ses composants peuvent varier de +/- 2 mm en raison des tolérances de production. Veuillez noter que la hauteur du sachet peut varier en raison de sa conception pliée.*
*** Le volume est uniquement une indication pour montrer la capacité intérieure du sachet. Il a été testé avec de l'eau dans un sachet fermé. Nous vous recommandons de tester le remplissage avec votre propre produit et de ne pas remplir le sachet jusqu'à sa capacité maximale afin d'éviter toute rupture. Le remplissage avec de l'eau n'est pas recommandé car le matériau ne peut pas contenir de liquides.*
**** Le poids maximal indique la limite utilisée lors des tests de chute, qui ont été réalisés avec du sucre. Veuillez tester le sachet avec votre produit spécifique pour vous assurer qu'il répond à vos exigences.*

Clause de non-responsabilité : *Les données ci-dessus doivent être considérées comme des valeurs indicatives uniquement. Les informations fournies correspondent à nos connaissances et à notre expérience au moment de l'impression. Nous n'offrons aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux propriétés spécifiques des produits ou à leur adéquation à un usage ou à une fin spécifique. Les propriétés des films peuvent se détériorer avec le temps.*

www.packiro.com I info@packiro.com
+49 (0) 221 8282 7200
Apostelnstraße 1-3 I 50667 Köln