Spécification du produit

Sachet Doypack – Nils Naturel



Version : 01/2026 - Références : P-TS-0310

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Structure du matériau :	PAP 90g/m² & Coating
Forme de conception :	Ouverture facile, Coins arrondis, Pli de fond
Options disponibles :	Pas d'option possible
Épaisseur du matériau :	82µm ± 5% (adhésif & impression inclus)
Résistance à la perforation :	>4.02Fmax [N] ± *10%*
Force d'étanchéité :	>2N/15 mm
Température de scellage* :	120 – 170 °C
Méthode d'impression :	Impression Digitale; Impression flexographie ; variations de couleur limitées à < 3 ΔE

*La température de scellage peut varier selon la pression et la vitesse spécifiques de votre machine

PROPRIETES PROTECTRICES

Propriétés	Valeurs	Méthodes de test
WVTR (23°C, 50% RH)	<150g/m²*24h	DIN ISO 15106
Graisse *(Pénétration de la graisse en % pendant 24 heures)*	Stage 0 (<1%)	ASTM F119
UV *(UV-A, -B, -C ; 200-380 nm)*	<1.5%	Spectroscopie UV

DURABILITE

Papier certifié FSC® | Recyclable | Sans aluminium | Sans solvant | Sans BPA | Vernis à base d'eau

CODE DE RECYCLAGE

22
PAP

Vous trouverez des informations sur le recyclage dans notre guide sur la gestion des déchets. ☞

CERTIFICATS

MADE FOR RECYCLING interzero®

FSC www.fsc.org FSC® C170984

RÉGLEMENTATION ET QUALITÉ

Les sachets sont fabriqués selon les normes ISO 9001 et BRCGS. Le matériau est exempt de MOSH et MOAH. 100% en papier, donc 100% recyclable. Cependant, il s'agit d'une structure plus sensible en termes de manipulation que les structures en plastique.

Veuillez noter que les couleurs foncées peuvent légèrement changer ou s'éclaircir lors de l'impression numérique au niveau de la zone de scellage en raison de la chaleur nécessaire au scellage des sachets.

La qualité des sachets est rigoureusement contrôlée chez Packiro. Chaque sachet subit des tests de résistance stricts, y compris des tests de chute et d'étanchéité.

NOT SUITABLE FOR

Produit contenant de l'huile essentielle | conservation au congélateur | micro-ondes | four | stérilisation | pasteurisation | mise sous vide | Surremplissage | surcharge | produits à bords tranchants ou pointus

Veuillez vérifier vous-même l'adéquation à votre produit et à sa durée de conservation, en tenant compte du remplissage du sachet, du stockage et de l'expédition.

STORAGE CONDITIONS

Les conditions de stockage suivantes doivent être respectées : Une température moyenne de 23 °C (± 10 %) et 50 % d'humidité relative dans un environnement sec et sans poussière, protégé de la lumière directe du soleil et dans son emballage d'origine. Condition préalable avant traitement : Au moins 24 h dans l'emballage d'origine, de préférence 48 h à proximité de la machine de transformation pour s'assurer que les bobines et les sachets adoptent la température ambiante.

Note : En raison de sa composition, le stockage dans un environnement humide peut modifier les caractéristiques de la matière et/ou entraîner une délamination.

Clause de non-responsabilité : *Les données ci-dessus doivent être considérées comme des valeurs indicatives uniquement. Les informations fournies correspondent à nos connaissances et à notre expérience au moment de l'impression. Nous n'offrons aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux propriétés spécifiques des produits ou à leur adéquation à un usage ou à une fin spécifique. Les propriétés des films peuvent se détériorer avec le temps.*

www.packiro.com I info@packiro.com
+49 (0) 221 8282 7200
Apostelnstraße 1-3 I 50667 Köln

TAILLES DISPONIBLES

Taille	XXS	XS	S	M	L	XL
Dimensions lxLxP in mm*	85x100x60 mm	85x145x60 mm	90x160x60 mm	130x200x70 mm	160x225x80 mm	180x250x90 mm
Volume (Indications)	35ml	85ml	100ml	250ml	500ml	1000ml
Remplissage maximum**	35g	85g	100g	150g	200g	250g
Poids de l'emballage in g	1.92g	2.60g	3.01g	5.43g	7.56g	9.49g
Diamètre d'ouverture	Ø 45 mm	Ø 45 mm	Ø 48 mm	Ø 73 mm	Ø 92 mm	Ø 92 mm

** Les dimensions du sachet et de ses éléments sont soumises à une tolérance liée à la production pouvant aller jusqu'à +/- 2 mm.*
*** Le poids maximal indique la limite utilisée lors des tests de chute, réalisés avec du sucre. Veuillez tester le sachet avec votre produit spécifique pour vous assurer qu'il répond à vos exigences.*

Clause de non-responsabilité : *Les données ci-dessus doivent être considérées comme des valeurs indicatives uniquement. Les informations fournies correspondent à nos connaissances et à notre expérience au moment de l'impression. Nous n'offrons aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux propriétés spécifiques des produits ou à leur adéquation à un usage ou à une fin spécifique. Les propriétés des films peuvent se détériorer avec le temps.*

www.packiro.com I info@packiro.com
+49 (0) 221 8282 7200
Apostelnstraße 1-3 I 50667 Köln