Product Specification

Blokbodemzak – Metallic Martha



Versie: 01/2026 - Referentie: P-TS-0208 | P-TS-0221

PRODUCTINFORMATIE

Materiaal Structuur:	BOPP_matt/OPP_met/CPP
Lay-out:	Scheurinkepingen, Ronde hoeken, Platte bodemseal
Beschikbare uitbreidingen:	PP Pocket-Zipper; PP Zipper; Aromaventiel
Dikte van materiaal:	118µm ± 12% (Inclusief lijm en bedrukking)
Hechtsterkte:	>1.2N/15mm ± *10%*
Sealsterkte:	>20N/15 mm
Heat Seal Bereik*:	120 – 170 °C
Bedrukkingsmethode:	Flexodruk; Digitale druk; kleurvariaties beperkt tot < 3 ΔE

*Het heat seal bereik kan variëren afhankelijk van de specifieke druk en snelheid van uw sealapparaat)

BESCHERMINGSEIGENSCHAPPEN

Eigenschappen	Waarde	Testmethode
WVTR (23°C, 85% RH)	<1g/m²*24h	ASTM F 1249
OTR (23°C, 50% RH)	<1cm³/m²*24h	ASTM D 3985
UV *(UV-A,-B,-C; 200-380 nm)*	0.05%	UV-spectroscopie

DUURZAAMHEID

Recyclebaar | BPA-vrij | Zonder oplosmiddelen

CODE VOOR RECYCLING

5
PP

Informatie over recycling vindt u in onze richtlijn voor afvalbeheer. ☞

CERTIFICATEN

MADE FOR RECYCLING interzero

REGELGEVING & KWALITEIT

De zakken worden geproduceerd volgens de ISO 9001- en BRCGS-normen. Het materiaal is vrij van MOSH en MOAH.

De kwaliteit van de zakjes wordt grondig gecontroleerd bij Packiro. Elk zakje ondergaat strenge stresstests, waaronder val- en lekkagetests.

NIET GESCHIKT VOOR

Product met essentiële olie (bepaalde groepen oliën of aroma's) | bewaren in vriezer | magnetron | oven | sterilisatie | pasteurisatie | vacuümverpakken | overvullen | producten met scherpe of puntige randen

Controleer zelf de bruikbaarheid voor uw product en houdbaarheid, rekening houdend met het vullen van het zakje, opslag en verzending.

BEWAAROMSTANDIGHEDEN

De volgende opslagomstandigheden moeten worden nageleefd: 5-25°C; 30-80% relatieve vochtigheid in een stofvrije, droge omgeving, beschermd tegen direct zonlicht, in de originele verpakking.
Voorwaarde vóór verwerking: 24 uur worden geconditioneerd volgens de gespecificeerde opslagomstandigheden.

Disclaimer: *de bovenstaande gegevens moeten uitsluitend als richtwaarden worden beschouwd. De gegeven informatie is naar beste weten en ervaring op het moment van drukken. We geven geen garantie, expliciet of impliciet, voor specifieke producteigenschappen of de geschiktheid van het product voor een specifiek gebruik of doel. Folie-eigenschappen kunnen na verloop van tijd afnemen.*

www.packiro.com I info@packiro.com
+49 (0) 221 8282 7200
Apostelnstraße 1-3 I 50667 Köln

BESCHIKBAAR AFMETINGEN

Afmetingen	S	SW	M	MW	L	LW
Afmetingen BxHxD in mm*	115x235x69 mm	135x200x75 mm	145x260x87 mm	200x235x87 mm	155x340x95 mm	210x320x110 mm
Vulindicaties**	950 ml	800 ml	1800 ml	1950 ml	3250 ml	4450 ml
Maximale vulling***	500g	500g	650g	750g	1000g	1000g
Verpakkingsgewicht in g	10.83g	10.25g	15.28g	17.04g	21.06g	25.45g
Openingsdiameter met Standaard zipper	Ø 64 mm	Ø 77 mm	Ø 83 mm	Ø 118 mm	Ø 90 mm	Ø 125 mm
Openingsdiameter met Pocket-zipper	Ø 86 mm	Niet beschikbaar	Ø 117 mm	Niet beschikbaar	Ø 128 mm	Niet beschikbaar

** De afmetingen van het zakje en de onderdelen kunnen variëren met maximaal +/- 2 mm als gevolg van productietoleranties. Houd er rekening mee dat de hoogte van het zakje kan variëren vanwege het gevouwen ontwerp.*
*** Het volume is slechts een indicatie om de interne capaciteit van het zakje aan te geven. Dit is getest met water in een gesloten zakje. We raden aan om het vullen met uw eigen product te testen en het zakje niet tot het maximum te vullen om barsten te voorkomen. Het vullen met water wordt afgeraden omdat het materiaal geen vloeistoffen kan vasthouden.*
**** Het maximale gewicht geeft de grens aan die is gebruikt tijdens valtesten, uitgevoerd met suiker. Test het zakje met uw specifieke product om te verzekeren dat het aan uw eisen voldoet.*

Disclaimer: *de bovenstaande gegevens moeten uitsluitend als richtwaarden worden beschouwd. De gegeven informatie is naar beste weten en ervaring op het moment van drukken. We geven geen garantie, expliciet of impliciet, voor specifieke producteigenschappen of de geschiktheid van het product voor een specifiek gebruik of doel. Folie-eigenschappen kunnen na verloop van tijd afnemen.*

www.packiro.com I info@packiro.com
+49 (0) 221 8282 7200
Apostelnstraße 1-3 I 50667 Köln